



# SEAL-ALL® FACADE

Afdichtingskit voor verticale en horizontale voegen



## Eigenschappen



SEAL-ALL® FACADE is een gebruiksklare afdichtings- en dilatatiekit die toegepast kan worden voor allerhande bouw- en constructietoepassingen.

Voordelen:

- Duurzaam elastisch blijvend
- Hoge absorptie van akoestische vibraties
- Snel uithardend, 3 mm per 24 uur
- Krimpvrij
- Hoge mechanische weerstand
- Schimmel en bacterie bestendig
- Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij

Klassering volgens EN 15651-1 als EXT-INT CC 25 HM

### TECHNISCHE PARAMETERS

Hardheid	35 Shore A
Huidvorming	8 min
Kleefvrij	30 min
Rek tot breuk	500%
Viscositeit	500m/pa per seconde
Dichtheid	1,45 g/ml
Treksterkte	2 N/mm <sup>2</sup>
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot + 90°C
Bewegingscapaciteit	30%
Elastisch herstel	90%
100% Modules	0,7 N/mm <sup>2</sup>

Uitharding	Verbruik	Verpakking
3-4 mm per 24 uur	Voegen van 10 x 10 mm ± 3 lopende meter per koker Voegen van 5 x 5 mm ± 12 lopende meter per koker	12 kokers van 290 ml per karton 12 worsten van 600 ml per karton
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Grijs	Huidvorming na 8 minuten	+ 5°C tot + 40°C

## Toepassingen

Kan toegepast worden voor het verlijmen van allerlei soorten metalen en dakconstructies. Daarnaast toepasbaar op EPDM, lood, zink, koper, spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen, beton en natuursteen.

Kan toegepast worden als afdichtingskit om verticale en horizontale voegen af te dichten met een voegbreedte van 10 tot 30 mm, afhankelijk van de verwachte beweging van de ondergrond.

We adviseren we een breedte/diepte verhouding van 1/0,8 te respecteren voor voegen op de vloer en 2/1 voor wandtoepassingen.

Voor toepassingen op poreuze ondergronden kan het aangewezen zijn deze vooraf te primeren met een diepgrond primer. Voor sommige gladde oppervlakken kan het aangewezen zijn om deze licht op te schuren alvorens de voeg aan te brengen. Dit telkens om de aanhechting te verbeteren.



## Gebruiksaanwijzing

- Koker bij de aansluiting opensnijden en spuitmond monteren.
- De gewenste opening aan de spuitmond afsnijden.
- Aanbrengen op een zuivere en vetvrije ondergrond.
- Bij verlijmen van spiegels, lijmbanen verticaal aanbrengen.
- Voor het gladstrijken van voegen kan een alcoholoplossing gebruikt worden.
- Het wordt aanbevolen te werken met een goede kwaliteit kitpistool.

## Bewaring

- Minimum 18 maanden na productiedatum in de ongeopende verpakking onder normale klimatologische omstandigheden.
- Droog en vorstvrij bewaren.