



Aanbevelingen

- Vooraf een test uitvoeren om de gewenste kleur van de mortel te bepalen. De hoeveelheid kleurstof hieraan aanpassen.
- Eenmaal de pigmenteringsverhouding vastgesteld is, steeds dezelfde hoeveelheid aanmaakwater en mengtijd aanhouden ten einde kleurverschillen te vermijden.



Toepassingsvoorwaarde

Gebruikstemperatuur: + 5°C tot + 30°C.



Gebruiksaanwijzing

- De kleurstof verstrooien en droog mengen met de cement.
- Het aanmaakwater aan de mortel toevoegen en mengen tot een mortel met een homogene kleur bekomen wordt.



Beschikbaar in:	0,3 kg	0,75 kg	4 kg	20 kg	25 kg
Zwart		x	x		x
Rood		x	x		x
Bruin		x	x		x
Groen			x		x
Titaan wit			x		x
Oker	x		x	x	
Beige			x		x

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund	± 1% à 10% op cementgewicht	Zie bovenstaande tabel
Kleur		Gebruikstemperatuur
Zie bovenstaande tabel		+ 5°C tot + 30°C

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd. Certificaat: BE 04/01432