




### Eigenschappen



+30°

+10°

POLYCOLORIT® wordt toegepast voor waterdichte, weerbestendige beschikking van villa's, woningen, nijverheidsgebouwen, garages, magazijnen, enz. Naast een uitstekende verwerkbaarheid, laat POLYCOLORIT® een perfecte afwerking toe. Voorwaarde tot een goed resultaat is steeds een zuiver oppervlak, vrij van olie en vet, stof en losse delen.

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Grondlaag: verdunnen met ± 33% water Deklagen: onverdund	Grondlaag: ± 0,10 L/m <sup>2</sup> Deklaag: ± 0,15 L/m <sup>2</sup>	0,75 L en 4 L
Kleur	Droogtijd	Gebruikstemperatuur
22 kleuren (vraag onze kleurenkaart)	2 à 5h	+ 10°C tot + 30°C

## Gebruiksaanwijzing

Men zal steeds een grondlaag plaatsen met de volgende samenstelling.

- 2 volumedelen POLYCOLORIT®
- 1 volumedeel water

Men laat drogen. Vervolgens worden twee deklagen aangebracht met onverdunde POLYCOLORIT®.

Bij vocht worden eerst de waterinfiltraties verholpen. Bij vochtige muren of muren met zoutuitslag (te verwijderen) raden we vervolgens als eerste deklaag de volgende samenstelling aan:

- 1 volumedeel water en 1 volumedeel witte cement samen vooraf te mengen, vervolgens 2 1/2 volumedelen POLYCOLORIT® toevoegen.

De tweede deklaag wordt aangebracht met onverdunde POLYCOLORIT®. Voor minder goede ondergronden (niet stabiele voegen of bepleisteringen) kunnen we u een speciale werkwijze opgeven met ons product COMPAKTUNA®.

POLYCOLORIT® kan ook toegepast worden als stofbindende, slijtvaste, gekleurde bestrijking van cement-beton, kurk en andere chapes, welke hoofdzakelijk voor voetverkeer benut worden.

Voor deze toepassing raden we een grondlaag, 2 deklagen met cement, en een afwerklaag met onverdunde POLYCOLORIT® aan.

